

Штукатурка цементная универсальная FS-410/FS-415*



- трещиностойкость
- пластичность в работе
- для наружных и внутренних работ
- для ручного нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	7 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,4 МПа
Слой нанесения	8 – 30 мм
Расход при толщине 10 мм	16 – 18 кг/м ²
Количество воды	0,16 – 0,18 л/кг
Жизнеспособность	3 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5 ...+30 °С
Температура эксплуатации	-50...+70 °С

* имеется вариант на белом цементе

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410 применяется для базового выравнивания стен внутри и снаружи зданий (выше цоколя), создавая трещиностойкую готовую поверхность для нанесения декоративных финишных покрытий. Штукатурка легко наносится на основание ручным способом без потерь и подтеков, легко выравнивается до гладкой поверхности за минимальное число проходов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Выравниваемое основание должно обладать достаточной прочностью, возраст бетонных и цементно-песчаных оснований не менее 28 суток. На основании не должно быть пыли, масляных, битумных пятен и других загрязнений, препятствующих прочному сцеплению с поверхностью. Рекомендуется заделать трещины, локальные ямы и резкие перепады уровня основания. Для снижения впитывающей способности и повышения прочности сцепления очищенное основание обрабатывают грунтом HAGAST «Контакт». Сильно впитывающие основания повторно

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

грунтуются после высыхания предыдущего слоя.

Не допускать загрязнения загрунтованной поверхности!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,16–0,18 л воды на 1 кг смеси (на мешок 25 кг 4–4,5 л).

Штукатурка цементная универсальная FS-410

Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3–5 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленный раствор наносят на подготовленное основание и выравнивают правилом. При необходимости заранее устанавливают профильные маячки с шагом 1–2 метра. Ширину шага установки маяков выбирают исходя из длины используемого правила и жизнеспособности раствора. После выравнивания правилом штукатурку возможно загладить гладилкой или затереть полутерком. Рекомендуемый слой нанесения без штукатурной сетки 8–30 мм. Во время выполнения работ и в последующие 7 суток температура воздуха и основания должна быть от +5 °С до +30 °С, также необходимо обеспечить защиту от сквозняков и прямых солнечных лучей.

